HARMONY BETON

Test de résistance des vernis sur le Béton ciré réalisé par le laboratoire Eurofins.

Observations	Classe
Tache enlevée à l'eau	1
Tache enlevée à l'agent de nettoyage	2
Tache non enlevée	3

Echantillon Composé	P14185-3 Premium satiné	P14185-4 Premium mat	P14185-5 Verni effet mouillé	P14185-6 B pore optimum mat	P14185-7 B pore optimum satiné	P14185-8 B pore optimum brillant
Solution tachante (Bleu de méthylène)	3	2	1	3	1	1
Mine de crayon HB	1	2	1	2	1	1
Matières grasses	1	1	1	1	1	1
Acide chlorhydrique 3%	2	3	1	1	1	1
Soude 30g/L	1	3	1	1	1	1
Eau de Javel	1	1	1	1	1	1
Lait	1	1	1	1	1	1
Ammoniaque concentré	1	1	1	1	1	1

Test de résistance du vernis Premium et Optimum sur le Béton lissé réalisé par le CSTB.

Indice selon NF EN 423	0	1	2	3	4
Observation	Insensible	Très peu sensible	Peu sensible	Sensible	Très sensible

Vernis / **Agent tâchant et chimique**	**PREMIUM** HB/L/PR		**OPTIMUM** HB/L/OP	
	2H	**24H**	**2H**	**24H**
Huile d'arachide	0	0	0	0
Vin rouge	0	0	0	1
Café	0	0	0	0
Thé	0	0	0	0
Cirage noir	1	1	3	3
HCI 3%	0	4*	0	0
CH3COOH 5%	0	4*	0	0
NaOH 10%	0	0	0	0
KOH 30 g/L	0	0	0	0
NH4CI 100 g/L	0	0	0	0

* Perforation et cloquage