

TEMPS DE SÉCHAGE


PROCESSUS MICRO CHAPE

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.
Température d'application entre 10 et 25°C

Micro chape sur dalle béton



Application d'1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application de la micro chape
Sec au toucher et circulaire piéton sous 6 heures




Application du produit de cure



15 jours après l'application du produit de cure
Décapage du produit de cure


Micro chape sur carrelage ou dalle béton avec remontée d'humidité



1 couche de Prim Epoxy sablée à refus
Recouvrable minimum 24 heures après l'application



Application de la micro chape
Sec au toucher et circulaire piéton sous 6 heures



Application du produit de cure



15 jours après l'application du produit de cure
Décapage du produit de cure

