

TEMPS DE SÉCHAGE PROCESSUS SPRAY MORTIER

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.
Température d'application entre 15 et 25 °C


SUR DALLE BÉTON



1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application de la 1^{ère} couche de Spray mortier
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application de la 2^{ème} couche de Spray mortier
Sec au toucher et circulaire sous 6 heures



Mise en oeuvre du vernis de protection
24 heures après application du spray mortier


SUR CARRELAGE OU DALLE AVEC REMONTÉE D'HUMIDITÉ



1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application de la 1^{ère} couche de Spray mortier
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures




Application de la 2^{ème} couche de Spray mortier
Sec au toucher et circulaire sous 6 heures




Mise en oeuvre du vernis de protection
24 heures après application du spray mortier

AVEC POCHOIR



Pochoir papier
Dérouler la matrice sur la dalle



Application du Spray mortier
Sec au toucher et circulaire sous 6 heures



Mise en oeuvre du vernis de protection
24 heures après application du spray mortier