

NOUVELLE FORMULE

Le renforceur de relief s'applique désormais à raison de **350g pour 10 à 12 L d'eau**. De plus, un **nouveau nuancier** est désormais disponible.

DESCRIPTION

Le renforceur de relief est une **poudre à diluer avec de l'eau et à appliquer sur un béton imprimé pour accentuer les couleurs de celui-ci**.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Poudre colorée

Couleurs: 6

Conditionnement : 350 gr

Consommation : 60 à 75 m² / pot de 350g

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant


OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Lunettes de protection



Balai à poil souple



Gants de protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Le support devra être humidifié avant l'application du **renforceur de relief**.

Dans le cas d'une application sur un béton imprimé déjà vernis, bien nettoyer la surface au nettoyeur haute pression.

MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie dans les **24 heures**.

En cas d'application sur un béton imprimé récent, il est nécessaire de bien rincer la dalle afin de retirer tout agent démoulant non adhérent.

Diluer la poudre à raison de **350g pour 10 à 12 L d'eau**. Augmenter le dosage en eau aura pour conséquence une moindre coloration.

Après avoir mélangé l'eau et la poudre, appliquer le **renforceur de relief** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

Bien agiter le mélange pendant son application afin qu'il n'y ait pas de sédimentation au fond.

Répartir de façon uniforme le **renforceur de relief** en s'aidant d'un balai ménager à poil souple.

Laisser sécher 24 h.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

Si le résultat n'est pas assez contrasté ou si vous souhaitez ajouter une 2ème couleur, il est possible d'appliquer une 2ème couche.

Consommation : 60 à 75 m² / pot de 350g selon porosité du béton, les effets recherchés et le mode d'application.

PROTECTION

Après avoir laissé sécher le renforceur de surface 24H, appliquer l'Enviro vernis ou le vernis SL Permapro.

Dans le cas où le renforceur de relief a été appliqué sur un béton imprimé déjà vernis, appliquer le vernis au pulvérisateur.

Voir fiche technique de l'Enviro vernis ou du SL Permapro.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 21/06/2024

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue