

DESCRIPTION

Harmony accélérateur est un accélérateur de prise sans chlore qui permet d'obtenir même par temps froid des résistances mécaniques élevées à court terme. Par température basse, l'addition de l'accélérateur permet au béton fraîchement coulé de résister au gel.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Adjuvant

Conditionnement : Dose de 275 g, 5L, 20 L

Densité : 1.35

Teneur en Cl : <0.1 % en masse (inférieure aux limites du DTU 21.4)

Consommation en vrac : 0,5 à 5% du poids du ciment (Soit de 0,5 L à 5 L pour 100 kg de liant)

Consommation en dose : 1 dose de 275 g / sac de ciment de 35 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant Conforme à la norme : EN 934-2 :T.6

MISE EN OEUVRE

La température d'application doit être comprise entre 15° et 25°.

Pendant la durée du séchage, il ne faut avoir aucun risque de température inférieure à 5°.

Durée de vie du mélange : /

Il n'y a pas de mélange à réaliser ou d'ajout d'eau ou de résine. Celui-ci est déjà coloré dans la masse.

ÉTAPE 1

Harmony accélérateur est prêt à l'emploi et doit être introduit sur chantier dans la toupie en respectant un temps de mélange d'une minute par m³ de béton.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue