

DESCRIPTION

Harmony Latex est une dispersion aqueuse de résine synthétique spécialement conçue pour la formulation de barbotine d'accrochage ou le renforcement de mortier à base de liants hydrauliques.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Adjuvant

Couleur : Blanc laiteux, non moussant

Conditionnement : 1L, 5 L, 20 L

Extrait sec : 38,5 %

pH : 7,5

Densité : 1,0

Type de polymère : styrène, butadiène

T.M.F.F : 10 - 12 °C

Couche d'accrochage : 0,150 à 0,250 l/m²

Chape : 0,550 l/m² /cm d'épaisseur

Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre et légèrement humide. Si besoin est, l'humidifier.

Pour une barbotine d'accrochage :

Préparer une solution composée de 1 volume de **Harmony Latex** et de 2 volumes d'eau, puis mélanger avec 1 volume de ciment et 2 de sable de granulométrie 0/2 mm.

Appliquer le mélange sur le support au balai.

Pour une chape :

Préparer une solution composée de 1 volume de **Harmony latex**, 3 volumes d'eau, 1 volume de ciment et 2 volumes de sable 0/3 mm.

Étaler le mélange sur la couche d'accrochage encore poisseuse.

Talocher puis protéger par pulvérisation de **Harmony Cure** dès la fin du lissage.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 29/10/2024



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue