


TEMPS DE SÉCHAGE PROCESSUS BÉTON CIRÉ ISY

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.
Température d'application entre 15 et 25 °c


SUR CARRELAGE




1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



1ère couche de Ciment colle
Sec au toucher et recouvrable sous 6 à 8 heures



1ère couche de ISY Béton ciré standard
Sec au toucher et ponçage à partir de 12 heures



2ème couche de ISY Béton ciré fin
Sec au toucher et ponçage à partir de 24 heures

SUR SUPPORT TYPE


Placo hydro, OSB marine



1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



1ère couche de ISY Béton ciré standard
Sec au toucher et ponçage à partir de 12 heures




2ème couche de ISY Béton ciré fin
Sec au toucher et ponçage à partir de 24 heures

SUR SUPPORT POREUX

BA13, Syporex, béton, chape anhydrite



1 à 2 couches de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



1ère couche de ISY Béton ciré standard
Sec au toucher et ponçage à partir de 12 heures



2ème couche de ISY Béton ciré fin
Sec au toucher et ponçage à partir de 24 heures